



INO ACCEL PLUS

ACCELERATEUR DE PRISE
POUR ENDUITS

INO

DESCRIPTION

INO ACCEL PLUS est un additif pour une prise rapide et efficace des enduits, mortiers et bétons.

PERFORMANCES

Par temps frais (+5°C au minimum)

INO ACCEL PLUS permet de retrouver les délais de grattage constatés à 20°C.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- Bétons banchés préfabriqués et traditionnels (DU 23.1)
- Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1, P1-1, P1-2 et P2)
- Enduits monocouches

CONSOMMATION

De 0,6 L à 1 L pour 6 sacs d'enduit.
Ne jamais dépasser la dose de 1,5 L pour 6 sacs d'enduit. **Un excès d'accélérateur peut agir sur l'ouvrabilité de l'enduit ainsi que sur son aspect.**

AVANTAGES

- + Accélère la prise et le durcissement à cœur
- + Réduit le délai de grattage des enduits monocouches

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect liquide
- Couleur : agent traceur jaunâtre
- Densité : 1,17
- pH : 6.5 à 10
- Point de congélation : -18°C
- Teneur en chlorure
- Teneur en ions caractéristique

✗ Supports exclus

Incompatible avec des enduits formulés exclusivement à la chaux aérienne

Ne pas employer :

- En contact avec de l'acier galvanisé et des fers à béton
- En contact avec du magnésium et de l'aluminium
- Dans du béton précontraint

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Gâchage manuel :

INO ACCEL PLUS doit être dilué dans toute l'eau de gâchage

Gâchage mécanique :

Dilution dans l'eau de gâchage

Machine à projeter :

Dilution dans le 2^e seau d'eau, de façon à ce que l'accélérateur agisse sur un produit humide

Le dosage d'**INO ACCEL PLUS** doit rester constant tout au long de l'application, afin d'obtenir une teinte régulière et homogène. L'utilisation en fort dosage peut provoquer des risques d'apparition d'efflorescences et accentuer le retrait. L'usage d'un accélérateur a tendance à foncer les coloris.



CONDITIONS D'APPLICATION

Se référer à la fiche technique des enduits utilisés.

Ne pas utiliser en période de gel et basses températures, sur support gelé ou en cours de dégel, en période de forte chaleur, sur des supports chauds, par vent fort ou en période de forte pluie.



CONDITIONNEMENT

Cuve 1000 L, bidon 20 L



CONSERVATION

48 mois dans son emballage non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la Fiche Données de Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant