



INO AQUA

INO

ENDUIT ÉPAIS D'IMPERMÉABILISATION

DESCRIPTION

INO AQUA est un enduit épais d'imperméabilisation pouvant rester nu dans les piscines individuelles. Il est spécialement conçu pour imperméabiliser piscines, bassins et toutes parties enterrées de bâtiments. Il permet de rattraper les erreurs de planimétrie du support.

PERFORMANCES

Classement au feu : A1

Granulométrie : 0,1 à 1,5 mm

pH de la pâte : 12,5

Document de référence : DTU 20.1

CONSOMMATION

8 à 9 kg de produit gâché par passe de 5 mm

AVANTAGES

- + Application mécanique ou manuelle
- + Recouvrable par une peinture, un liner ou du carrelage
- + Convient à toutes formes de piscine

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Ciment blanc
- Granulats sélectionnés
- Adjuvants spécifiques
- Hydrofuge de masse
- Pigments minéraux éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Bétons banchés ragrés (DTU 23.1)
Bétons armés
Bétons projetés
Blocs de béton, supports classés Rt2, Rt3

✗ Supports exclus

Supports non stables, friables
Supports bois
Enduits au plâtre, peintures, revêtements plastiques
Supports classés Rt1
Maçonneries de briques, pierres, moellons non recouvertes d'un enduit ciment, sols industriels, sols à fort trafic

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non-adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support. Les fissures seront traitées.

Les supports peints seront décapés.

Sur les surfaces lisses, prévoir une préparation avec le produit **INO GOBETIS** et/ou **INO INTER**.

Humidifier les supports avant application.

Arrondir les angles rentrants y compris en pied de mur avec le produit **INO AQUA** au minimum 48 h avant travaux d'enduisage.

Attention ne pas dépasser 20 mm d'épaisseur, au delà un risque de fissuration est possible.

MISE EN ŒUVRE

Attention, en raison de sa technicité, ce produit est destiné aux techniciens piscinistes.

Mélanger un sac d'**INO AQUA** avec 5 L +/- 0,5 L d'eau.

Temps de malaxage : 5 minutes avec une machine à projeter, 5 à 7 minutes avec une bétonnière.

ATTENTION, L'EMPLOI DU MORTIER REBATTU EST PROSCRIT.

Appliquer à la main ou par projection mécanique **INO AQUA** sur 15 à 20 mm d'épaisseur en 1 ou 2 passes.

Dresser au couteau ou à la règle.

Pour les sols :

Réaliser une barbotine en ajoutant 2 L de **INO LATEX**/ sac à l'eau de gâchage.

Appliquer une couche d'**INO AQUA** avant que la barbotine ne sèche, puis lisser.

Finitions : quand l'enduit commence sa prise, réaliser une finition à la taloche éponge.

Les grains seront ensuite éliminés par balayage ou à la taloche éponge sèche.

Lorsque **INO AQUA** est laissé nu, il est conseillé d'effectuer une finition encore plus lisse par ponçage.

La mise en eau s'effectuera entre 24 et 48 h maximum après la mise en œuvre. Effectuer un remplissage continu.

Ne pas effectuer de traitement avant 7 jours suivant le remplissage. Utiliser uniquement la filtration.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

18 mois à compter de la date de fabrication non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Produit Irritant.

Le port de lunettes et de gants de protection est fortement recommandé.

Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant