



CHAUX LEGANCIA NHL 3,5

CHAUX BLANCHE
NATURELLE



DESCRIPTION

Chaux LEGANCIA NHL 3,5 est idéale pour les travaux d'enduit, de rejointoiement, et de maçonnerie. Chaux naturelle très faiblement hydraulique assurant respiration et souplesse nécessaire à la rénovation des bâtis anciens sur des pierres très tendres, briques, terres torchis ou pisé.

PERFORMANCES

MVA : 0,55kg/L

Taux de chaux libre Ca(OH)_2 : env. 44%

Blancheur L^* : 92

Début de prise : 5 h 10

AVANTAGES

- + Chaux 100 % naturelle sans ciment ni adjuvant
- + Polyvalence d'utilisation
- + Grande souplesse et grande blancheur

APPLICATION

Enduits intérieurs et extérieurs en mélange avec des sables locaux,
Badigeons patines ou lait de chaux,
Consolidation de maçonnerie,

Rejointoiement et pierres vues,
Travaux de maçonnerie,
Travaux de couverture,
Coulis d'injections,
Pose de dalles de pierre ou de terres cuites.

DOSAGES

Applications		Chaux	Sable	Dosage
Enduits intérieur et extérieurs et joints	Corps d'enduit	1 	2,5 	300 - 350 kg/m ³
	Finition		3 	250 - 300 kg/m ³
Maçonnerie de pierres anciennes	Pierres dures	1 	2 	350 - 450 kg/m ³
	Pierres fermées		3 	250 - 300 kg/m ³
	Pierres tendres		3,5 	200 - 300 kg/m ³
Béton de chaux (sable + petit gravier)		2 		350 - 450 kg/m ³



CONDITIONS D'APPLICATION

Respecter les règles de l'art et les DTU correspondants aux travaux.



CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant