



INO DECAP ECO

INO

GEL DÉCAPANT PEINTURE
INDUSTRIE ET BÂTIMENT

DESCRIPTION

INO DECAP ECO remplace idéalement le décapant chloré. Ce produit est destiné au décapage des peintures du bâtiment, des imper, des RPE et des films minces sur supports en plâtre, béton, pierre, brique, enduit. Formule en gel permettant une application plus aisée, à la brosse au rouleau ou au pistolet airless.

PERFORMANCES

Sans Chlorure de méthylène ni NMP

Ne coule pas

Formule gel pour application verticale

Séchage lent

pH : 7 neutre

Point éclair : 61°C

CONSOMMATION

Environ 0,7 kg/m² selon la nature du revêtement

AVANTAGES

- + Application manuelle ou airless
- + Sans odeur
- + Efficacité rapide

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Gel crème blanche prête à l'emploi
- Produit base aqueuse
- COV : 560 g/L
- Biodégradabilité (norme OCDE) :
 - 5 jours : 60-75 %
 - 28 jours : > 99%

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Applicable sur plâtres, bétons, pierres, briques, enduits minéraux.

✗ Supports exclus

Du fait de la très grande diversité des supports, nous recommandons d'effectuer un essai préalable. Effets néfastes possibles sur le caoutchouc, le plastique et certains métaux. Ne convient pas pour les supports non-poreux, mouillés, les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Les supports seront secs et propres.

MISE EN ŒUVRE

Prêt à l'emploi.

Avant toute utilisation nous recommandons d'effectuer un essai préalable sur une petite partie de la surface à traiter.

Bien homogénéiser le produit avant application. Appliquer le produit à l'aide d'une brosse en fibre naturelle, éventuellement pulvérisable à l'airless.

Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'au ramollissement total du revêtement. Rinçage conseillé.

Enlever les résidus en grattant à la spatule, au scrapeur, ou aux nettoyeurs haute pression.

Le temps d'application varie de 20 min à 4 h suivant la nature du support :

- Film mince : 20 min
- Imper de 30 min à 1 h
- RPE de 2 h à 4 h

Nettoyer les outils à l'eau additionnée de détergent après utilisation. Les déchets issus du décapage sont des déchets d'activité économique non-dangereux selon le code de l'environnement R 541-8 décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 (DIB).



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : de -5°C à 50°C (l'efficacité est réduite aux extrêmes de température).
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support mouillé, immergé, non-poreux, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.



CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Se protéger et éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver abondamment à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche). Pour tout renseignement, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant