



ino

INO DECOR

ENDUIT DÉCORATIF PROJETABLE
À LA CHAUX NATURELLE ET AU
SABLE DE RIVIÈRE

DESCRIPTION

INO DECOR s'applique sur façades neuves et anciennes. Ce produit idéal pour la réalisation des finitions type "pierres vues".

PERFORMANCES

CE selon NF EN 998-1

Classement : CR

Classement au feu : A1

Granulométrie : 0 à 3mm

Résistance à la compression : CSIII

Absorption d'eau : W2

Épaisseur minimale 12 mm

Sans COV

Classe d'émissions dans l'air intérieur,
selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Pression pompe 6 à 8 bars (eau)

CONSOMMATION

1,7 kg/m²/mm, 1 sac = 1 m²

AVANTAGES

- + Enduit à la chaux naturelle
- + Respect de l'aspect et des teintes régionales
- + Perméabilité à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux hydraulique naturelle
- Liant hydraulique spécifique
- Agrégats calcaires et siliceux
- Additifs spécifiques
- Pigments naturels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Appliquer sur maçonnerie de moellons, briques, parpaings, pierres, bétons (avec préparation au INO FOND/INO INTER) et sur sous-enduits minéraux, enduits minéraux existants. Pour tout autre support, nous consulter.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur supports peints ou hydrofugés, à base de plâtre, enduits exclusivement à la chaux aérienne, peinture, RPE, béton cellulaire. Ne convient pas pour les surfaces immergées et horizontales.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support. Les supports peints seront décapés. Sur les parties trop poussiéreuses et/ou poreuses, appliquer le régulateur de fond INO FOND. Sur les surfaces lisses, prévoir une préparation au INO FOND et/ou INO INTER.

L'emploi d'une armature métallique galvanisée peut être nécessaire en fonction de la nature et de l'état du support. Dans le cas de supports hétérogènes, fixer un grillage galvanisé de maille carrée (19x19 fils de 1,05 mm),

en recouvrement de 15 cm à chaque jonction. En présence d'éléments en bois, interposer un feutre bitumé ou un papier anglais en ceux-ci et le grillage. L'armature est obligatoire pour des épaisseurs supérieures à 30 mm. INO DECOR sera appliqué dans un délai minimum de 7 jours après réalisation d'un corps d'enduit.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger INO DECOR à l'eau claire à raison de 5 L à 6 L par sac de 25 kg, jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Si nécessaire, appliquer un gobetis sur support humidifié sur une épaisseur de 5 à 8 mm selon la régularité du support en gardant un aspect granuleux.

Gobetis sur support douteux, adjuvanter le INO DECOR avec INO LATEX. La seconde couche sera à appliquer dans un délai de 24 à 48 h maximum suivant les conditions climatiques. L'enduit aura une épaisseur finale de 12 mm au minimum.

INO DECOR peut s'appliquer à la machine à projeter en 1 passe de 25 mm maximum dressée à la règle. Une tolérance est accordée pour une épaisseur supérieure

ponctuelle en fond de joint sur support en moellons. Lorsque INO DECOR commence à raidir réaliser les finitions grattées, talochées, rustiques, rustiques écrasées, rejointoiement façon pierres vues. Pour la finition talochée, on appliquera une première couche d'environ 10 mm, puis 24 h après une couche de finition de 5 mm. Pour les cas particuliers, se reporter au Document Technique de Mise en Œuvre INO DECOR.

Ne pas rebattre le mélange. Nettoyer les outils à l'eau après application.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant