



INO ENDUIT CHAUX

ENDUIT PROJETABLE À LA
CHAUX NATURELLE

ino

DESCRIPTION

INO ENDUIT CHAUX est destiné à la réfection des façades anciennes ou à la décoration des façades neuves.

PERFORMANCES



CE selon NF EN 998-1

Classement : CR

Classement au feu : A1

Granulométrie : 0 à 1,5 mm

Résistance à la compression : CSIII

Absorption d'eau : W2

Épaisseur minimale : 15 mm

Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Pression pompe : 6 à 8 bars (eau)

CONSOMMATION

1,7 kg/m²/mm

1 sac = 1 m² sur support courant

AVANTAGES

- + Enduit à la chaux naturelle
- + Laisse respirer le support
- + Projetable en machine

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux hydraulique naturelle
- Liant hydraulique
- Agrégats calcaires et siliceux
- Additifs spécifiques
- Pigments naturels éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'applique sur la plupart des supports anciens : Moellons, briques, pierres naturelles, maçonneries anciennes enduites à la chaux, maçonneries hourdées au plâtre préparées avec **INO INTER**, maçonneries enduites conformes au DTU 26-1, maçonneries neuves Rt3, bétons et sur sous-enduit **INO INTER**.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur des supports peints ou hydrofugés, sur supports à base de plâtre, enduits exclusivement à la chaux aérienne, peintures, RPE, béton cellulaire. Ne convient pas pour les surfaces détrempées, immergées et horizontales.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support.

Les supports peints seront décapés. Sur les parties trop poussiéreuses et/ou poreuses, appliquer le régulateur de fond. Sur les surfaces lisses prévoir une préparation au **INO GOBETIS** et/ou **INO INTER**. L'emploi d'une armature

métallique galvanisée peut être nécessaire en fonction de la nature et de l'état du support. Dans le cas de supports hétérogènes, fixer un grillage galvanisé de maille carrée (19x19 fils de 1,05 mm), en recouvrement de 15 cm à chaque jonction. En présence d'éléments en bois, interposer un feutre bitumé ou un papier anglais avant la pose du grillage est obligatoire pour des épaisseurs supérieures à 30 mm.

MISE EN ŒUVRE

Projeter un gobetis de **INO ENDUIT CHAUX** (gâché avec 7 L d'eau par sac) sur support préalablement humidifié, l'épaisseur de ce premier gobetis sera comprise entre 5 et 8 mm maximum en fonction de la régularité du support.

Gobetis sur support douteux : Adjuvanter **INO ENDUIT CHAUX** avec **INO LATEX** (1 L de **INO LATEX** et 6 L d'eau par sac).

Pour réaliser le corps d'enduit, mélanger **INO ENDUIT CHAUX** à l'eau claire à raison de 5 L à 6 L par sac. Appliquer, sur fond préalablement humidifié, **INO ENDUIT CHAUX** sur une épaisseur de 20 mm maximum.

Une deuxième passe de **INO ENDUIT CHAUX** peut être effectuée après 24 à 48 h suivant les conditions climatiques.

L'épaisseur finale de **INO ENDUIT CHAUX** ne peut

excéder 50 mm.

La surface de l'enduit sera laissée légèrement rugueuse.

Après blanchiment de **INO ENDUIT CHAUX**, dresser une couche de finition en **INO ENDUIT CHAUX FINITION**, sur 5 à 8 mm d'épaisseur maximum sur fond préalablement humidifié.

En finition, **INO ENDUIT CHAUX** sera appliqué en 2 passes et l'aspect de finition sera obtenu à la taloche éponge ou gratté à la taloche à clous.

Ne pas rebattre le mélange.

Nettoyer les outils à l'eau après application.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant