



INO ENDUIT CHAUX FINITION

ino

ENDUIT PROJETABLE
FINITION FINE CHAUX
NATURELLE

DESCRIPTION

INO ENDUIT CHAUX FINITION est la couche de finition soignée d'un enduit traditionnel.

INO ENDUIT CHAUX FINITION s'applique manuellement ou mécaniquement sur un corps d'enduit **INO ENDUIT CHAUX**.

PERFORMANCES

CE selon NF EN 998-1

Classement au feu : A1

Granulométrie : 0 à 0,5 mm

Résistance à la compression : CSI

Absorption d'eau : W0

Épaisseur finale : environ 8 mm

Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

CONSOMMATION

1,6 à 1,8 kg/m²/mm de produit gâché

AVANTAGES

- + Enduit traditionnel fin de qualité
- + Perméable à la vapeur d'eau
- + Réhausse la finition des façades anciennes

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Composition : Chaux hydraulique naturelle
- Sables calcaires et siliceux
- Additifs spécifiques
- Pigments naturels éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'applique sur la plupart des supports recouverts d'un enduit minéral assurant l'imperméabilisation : enduits minéraux à base de chaux, de ciment, ... Supports préparés au **INO INTER**, ou au **INO GOBETIS** (finition talochée à éviter).

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur supports peints ou hydrofugés, et sur maçonneries non recouvertes d'un enduit. Ne convient pas pour les surfaces détrempées, immergées et horizontales.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non-adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support.

Les supports peints seront décapés.

INO ENDUIT CHAUX FINITION sera appliqué dans un délai minimum de 7 jours après réalisation du corps d'enduit. Ce

délai peut être allongé en cas de conditions climatiques défavorables.

Sur les parties trop poussiéreuses et/ou poreuses, appliquer un régulateur de fond.

Sur les surfaces lisses prévoir une préparation au **INO GOBETIS** et/ou **INO INTER**.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger **INO ENDUIT CHAUX FINITION** avec environ 6,4 L d'eau par sac de 25 kg, pendant 4 à 5 min.

Appliquer sur un fond préalablement humidifié avec une machine à projeter sur une épaisseur de 5 à 8 mm selon la régularité du support, en une passe.

Lorsque l'enduit commence à raidir, réaliser la finition (taloche éponge, grattons petites dents...).

Nettoyer les outils à l'eau après application.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Contient de l'hydroxyde de calcium.

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant