



INO ENDUIT FORTE CHARGE

ENDUIT TRADITIONNEL
SANS CIMENT



DESCRIPTION

INO ENDUIT FORTE CHARGE est un enduit traditionnel à la chaux aérienne et sans ciment. Il est idéal pour la restauration des maçonneries anciennes. Il s'applique facilement en forte épaisseur.

PERFORMANCES

CE selon NF EN 998-1

Classement : GP

Classement au feu : A1

Granulométrie : 0,1 à 1,5 mm

Résistance à la compression : CSII

Absorption d'eau : W0

Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

CONSOMMATION

1,7 kg/m²/mm d'épaisseur

AVANTAGES

- + Formule sans ciment
- + Application en forte épaisseur
- + Recouvrable en 7 jours

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux aérienne
- Agrégats sélectionnés
- Additifs spécifiques

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'applique sur la plupart des supports anciens : moellons, briques, pierres naturelles, maçonneries anciennes enduites à la chaux et maçonneries hourdées au plâtre.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur des supports peints ou hydrofugés, peintures, RPE et béton cellulaire. Ne convient pas aux surfaces détrempées, immergées et horizontales.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non-adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support. Les supports peints seront décapés.

Les surfaces lisses et peintes seront préalablement décapées (sur linteau béton par exemple) et devront recevoir un micro-gobetis d'accrochage **INO GOBETIS** ou une préparation au **INO INTER**. L'emploi d'une armature métallique galvanisée peut être nécessaire en fonction de la nature et de l'état

du support. Dans le cas de supports hétérogènes, fixer un grillage galvanisé de maille carrée (19 x 19 fils de 1,05 mm) en recouvrement de 15 cm à chaque jonction. En présence d'éléments en bois, interposer un feutre bitumé ou un papier anglais avant la pose du grillage.

MISE EN ŒUVRE

Dans le cas d'un support dont l'adhérence est douteuse, réaliser un gobetis en ajoutant 1L de **INO LATEX** à l'eau de gâchage (soit 1L de **INO LATEX** + 4,5L d'eau).

Mélanger mécaniquement en ajoutant 4,5L à 5,5L d'eau par sac de 25 kg.

Le temps de mélange est d'environ 10 min.
Projeter **INO ENDUIT FORTE CHARGE** sur support préalablement humidifié en une seule passe.

Il est possible de l'appliquer ponctuellement sur 8 à 10 cm d'épaisseur.

La mise en place d'une armature métallique est obligatoire pour des épaisseurs supérieures à 30 mm. Dresser **INO ENDUIT FORTE CHARGE** à la règle et le laisser rugueux pour permettre une bonne accroche de la finition.

INO ENDUIT FORTE CHARGE pourra être recouvert jusqu'au blanchiment complet de l'enduit.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Produit Irritant.
Le port de lunettes et de gants de protection est fortement recommandé.
Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant