



INO ENDUIT SEMI-LOURD

ENDUIT MONOCOUCHE
SEMI-LOURD

ino

DESCRIPTION

Enduit hydraulique semi-lourd destiné à la décoration et l'imperméabilisation des façades.

PERFORMANCES

CE selon norme NF EN 998-1

Réaction au feu : A1 (incombustible)

Absorption d'eau : W2

Résistance à la compression : CSIII

Rétention d'eau : Re > 94 %

pH de la pâte : 12,5

Granulométrie : 0 à 1,5 mm

DOCUMENTS TECHNIQUES

• NF DTU 26-1 • NF EN 998-1 • RC Fabricant

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Enduits neufs ou anciens à base de liant hydraulique, conformes au DTU 20.1, DTU 26.1. Anciens revêtements à liant minéral, propres, résistants, absorbants. Bétons banchés ragrés (DTU 23.1). Briques, blocs de béton, tous supports classés Rt2, Rt3.

CONSOMMATION

Sur support neuf :

- Gratté : 20 à 22 kg/m²
- Taloché : 19 à 22kg/m²
- Rustique, Rustique écrasé : 18 à 20 kg/m²

Sur béton ou maçonnerie revêtue :

- Gratté, Taloché : 13 à 16 kg/m²
- Rustique, Rustique écrasé : 10 à 12 kg/m²

AVANTAGES

- + Tous types de finition possibles
- + Compatible maçonneries Rt2 et Rt3

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux
- Liants hydrauliques
- Granulats sélectionnés
- Adjuvants spécifiques
- Pigments minéraux

✗ Supports exclus

- Surfaces horizontales ou inclinées, sols
- Supports non stables, friables
- Supports bois
- Enduits au plâtre, peintures, revêtements plastiques épais

MATERIEL

- Malaxeur électrique à vitesse lente
- Machine à projeter (pression de l'eau de 10 à 12 bars)
- Pot de projection (pression d'air 5 bars, débit d'air 60 m³/H)
- Lisseuse inox, platoire inox, couteau à enduire
- Règle lisse et/ou crantée, truelle, grattoir, taloché éponge

Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau.

MISE EN ŒUVRE

1. Mélanger un sac d'**INO ENDUIT SEMI-LOURD** avec 6,5 L +/- 0,5 L d'eau
2. Temps de malaxage :
 - 5 minutes avec une machine à projeter
 - 5 à 7 minutes avec une bétonnière

Attention l'emploi du mortier rebattu est proscrit.

Le délai minimum entre 2 passes est de 1 h, mais généralement 24 h.

Les épaisseurs d'application :

Support neuf :

- Finition rustique, talochée, écrasée : 7 à 10 mm en 1^{ère} passe et 3 à 6 mm en 2nde passe
- Finition grattée : 1 passe de 15 mm ou la 1^{ère} de 10 mm et la 2nde de 5 à 7 mm

Support revêtu ou béton :

- Finition rustique, talochée, écrasée : 3 à 7 mm en 1^{ère} passe et 3 à 5 mm en 2nde passe
- Finition grattée : 1 passe de 12 mm ou la 1^{ère} de 8 mm et la 2nde de 5 à 8 mm



CONDITIONS D'APPLICATION

Respecter les températures d'emploi et les recommandations des enduits utilisés



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

18 mois à compter de la date de fabrication, non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Le port de vêtement de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant