



INO GOBETIS

MICRO-GOBETIS GRANITÉ

INO

DESCRIPTION

INO GOBETIS est un primaire d'accroche à base de liants polymères et de charges minérales inertes. Il permet d'améliorer l'adhérence des enduits sur supports lisses et peu absorbants.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Préparation des supports : de façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non-gras, exempts de mousses et de toute souillure et laitance, préparés conformément au DTU 26.1 et à la fiche technique de l'enduit qui sera en recouvrement.

Les bétons seront âgés d'au moins 28 jours.

CONSOMMATION

Environ 350 g/m²
1 seau = environ 70 m²

AVANTAGES

- + Améliore l'accrochage des mortiers et enduits sur supports lisses
- + Séchage rapide, permet l'application de la finition le jour même
- + Application facile au rouleau

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Liants polymères en dispersion aqueuse
- Charges
- Additifs
- Pâte jaune orangée
- pH : 8

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'applique sur bétons, enduits et mortiers lisses, bétons enduits, mortiers et pierres non-absorbantes.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur pierres froides (marbre...) sur peintures type glycéro, sur supports hydrofugés, très poreux, très absorbants.
Ne convient pas pour les surfaces immergées.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger de façon homogène 2 volumes de **INO GOBETIS** avec 1 volume d'eau au malaxeur lent. Pendant l'application du produit réhomogénéiser le mélange régulièrement.

Appliquer le produit à l'aide d'une brosse ou au rouleau sur la surface à traiter.

Temps de séchage : de 1 à 12 h selon les conditions atmosphériques.

Recouvrir **INO GOBETIS** dans un délai de 48 h, sinon réaliser une nouvelle application de **INO GOBETIS**.

Appliquer l'enduit lorsque **INO GOBETIS** est encore légèrement poisseux.

Attention : la réalisation de finitions talochées est proscrite.

Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C
- Humidité relative < 75%
- Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil
- Ne pas utiliser pour des finitions talochées



CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Produit non classé dangereux.
Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant