



INO GRAF PERMANENT

ino

VERNIS DE PROTECTION
PERMANENTE CONTRE LES
GRAFFITI

DESCRIPTION

INO GRAF PERMANENT est une dispersion aqueuse de polyuréthane bi composant, qui, après séchage forme un film de protection haute résistance aux intempéries et aux nettoyages.

Existe en versions mate et brillante.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

SUPPORTS

Supports admissibles

- ✓ S'applique directement (sous réserve d'essais préalables) sur peintures (acrylique, piolite, glycéro), IMPER, RPE, RSE et certaines peintures réticulées type époxy (dans ce dernier cas, vérifier l'adhérence).
- Sur pierres siliceuses (grès, granit), pierres calcaires, briques, enduits minéraux, béton, bois et sur peintures minérales : appliquer au préalable une ou deux couches de PRIMAIRE (Utilisation de PRIMAIRE, se reporter à la fiche technique), de façon à éviter la modification de coloration ou de brillance du support.
- Sur matériaux fermés (carrelages, grès cérame, ...) : vérifier la bonne adhérence de **INO GRAF PERMANENT** avant application.
- Sur supports plastiques : s'assurer de l'absence de dénaturation esthétique.

CONSOMMATION

Environ 7 à 10 m²/L/couche

AVANTAGES

- ✚ Haute résistance aux nettoyages et aux intempéries,
- ✚ Polyvalent, s'applique sur la plupart des supports
- ✚ Produit en base aqueuse

CARACTÉRISTIQUES

Composition :

- Dispersion aqueuse de polyuréthane
- Produit bi composant, pré dosé
- Liquide opalescent

Densité :

- Résine mate : 1,02 +/- 0,03
- Résine Brillante : 1,03 +/- 0,03
- Durcisseur : 1,14 +/- 0,03
- pH : 7

✗ Supports exclus

- Ne pas appliquer sur des supports à base de plâtre, badigeon de chaux, sur des surfaces immergées ou des supports farineux.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Avant application de INO GRAF PERMANENT, le support doit être sec à cœur.

Ne pas appliquer sur support humide.

INO GRAF PERMANENT s'applique sur une surface propre et sèche.

Avant application de **INO GRAF PERMANENT** le support doit être sec à cœur : 3 jours pour une peinture base aqueuse, 8 à 10 jours pour une peinture base solvant et 28 jours pour des revêtements type RPE, RSE, IMPER (voir la fiche fabricant pour vérification).

Mélanger le durcisseur et la résine jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement homogène, utilisable dans les 3 heures.

Appliquer à la brosse, au rouleau une 1^{ère} couche épaisse, en évitant les manques, surcharges ou coulures. Laisser sécher environ 1 heure, et appliquer une 2^{ème} couche sur

la première encore « poisseuse ».

Pendant les 8 heures suivant l'application, la protection ne devra pas recevoir de pluie. **INO GRAF PERMANENT** acquiert toutes ses propriétés protectrices 72 heures après application.

Sur les supports poreux, appliquer préalablement une couche de PRIM. Sur supports fermés : s'assurer de la bonne adhérence du produit.

Sur support plastique : vérifier l'absence de dénaturation du support.



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 8 °C et 30 °C.
(Température du support) Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.

Nettoyer rapidement les éventuelles projections sur les surfaces qui ne sont pas à protéger.



CONDITIONNEMENT

Seau de 20 L



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est conseillé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant