



INO INTER

INO

MORTIER D'INTERPOSITION

DESCRIPTION

INO INTER est un mortier d'interposition applicable en couche mince sur supports lisses ou non absorbants. Sa forte adhérence permet de réaliser une couche d'accrochage sur supports fermés (revêtements organiques, bétons ou enduits hydrauliques) pour la réalisation de nombreuses finitions : enduits semi-allégés, micro-mortiers à la chaux, badigeons, peintures, RPE.

PERFORMANCES

CE selon norme NF 998-1 GP

Réaction au feu : A1 (incombustible)

Absorption d'eau : W2

Résistance à la compression : CS IV

Rétention en eau : > 94%

Classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

Granulométrie : 0-0,5 mm

CONSOMMATION

1,7 kg/m²/mm de produit gaché
1 sac = environ 5 m² sur support courant

AVANTAGES

- + Solution rapide et économique
- + Évite le décapage, le sablage, le décroustement des anciens enduits, RPE et peintures
- + Très forte adhérence sur supports fermés ou lisses

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux aérienne et liant hydraulique
- Charges calcaires et siliceuses
- Additifs spécifiques
- Fibres synthétiques

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Utilisable en extérieur sur :

- Anciens enduits hydrauliques recouverts de RPE* ou de peinture*
- Béton conforme à la norme NF P 18-210/DTU 23-1
- Anciens enduits hydrauliques lisses sains ou micro-fissurés*
- Sur grés cérame et pâte de verre

Utilisable en intérieur sur :

- Plaques de plâtre cartonnées non hydrofugées
- Plâtre, carreaux de plâtre
- Plaques de béton

✗ Supports exclus

Surfaces horizontales ou inclinées
Supports hydrofugés
Anciens revêtements d'imperméabilité I1, I2, I3
Béton cellulaire
Métaux
Plastiques
Peintures glycéro, silicate, laques
Vernis ou anti-graffiti
Systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur

* Prévoir l'incorporation d'une trame 4x4 au cœur de la couche de **INO INTER**

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De manière générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non-gras, exempts de micro-organismes.

Les supports anciens seront nettoyés à l'eau sous pression (140 bars) et laissés séchés 48 h.

Les parties friables non-adhérentes seront éliminées par piochage et réparées par un mortier de même nature que le support.

Les aspérités et balèvres seront écrêtées mécaniquement.

Se reporter au document « Reconnaissance des supports » avant toute application du **INO INTER** sans décapage ou décroulage.

Si le revêtement est incompatible, il sera éliminé totalement avant application.

MISE EN ŒUVRE

L'application du **INO INTER** sera réalisée uniquement si les compatibilités selon les supports sont respectées (se référer au document « Reconnaissance des supports »).

Il faudra veiller également dans le cas d'un « protocole de test d'adhérence », que toutes les conditions requises à la mise en œuvre soient validées.

Gâche et application :

- Dosage en eau : 5,2 L à 6,2 L par sac de 25 kg

Temps de mélange :

- Malaxeur : 3 minutes

- Bétonnière : 5 à 7 minutes

- Machine à projeter : 5 minutes

INO INTER s'applique manuellement ou à la machine à projeter (8 à 10 bars) buse de diamètre 8 à 10.

Épaisseur d'application et consommation :

Selon l'état du support l'application sera réalisée en 1 ou 2 passes avec incorporation d'une trame 4x4 certifiée, marouflée dans la 1ère passe.

Supports lisses :

Pelliculaire en 1 passe de 3 à 5 mm : 5 à 8 kg/m²

Supports rugueux :

En 2 passes de 5 à 8 mm : 8 à 14 kg/m²

Délai de recouvrement :

24 h à 72 h minimum selon conditions climatiques pour un revêtement minéral épais.

7 jours pour un recouvrement par une peinture, un RPE et un revêtement minéral mince.

Application en dressage sur support :

En couche d'interposition sur un support micro-fissuré ou recouvert d'un RPE, maroufler une trame certifiée 4x4 dans la première passe, puis réaliser sur mortier encore frais la seconde passe. Cette disposition permet de répartir les contraintes dans le mortier sans toutefois exclure le risque de fissuration en cas de mouvement du support.

Application en ratissage sur béton :

Appliquer **INO INTER** à la lisseuse inox ou à la machine en couche pelliculaire et talocher finement lorsqu'il commence à raidir.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation entre 5 °C et 30 °C
- Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 h
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil, sans protection particulière



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

18 mois à compter de la date de fabrication non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Produit Irritant.

Le port de lunettes et de gants de protection est fortement recommandé.

Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant