



INO MICRO-ENDUIT CHAUX

MICRO ENDUIT DÉCORATIF À LA
CHAUX AÉRIENNE

ino

DESCRIPTION

INO MICRO-ENDUIT CHAUX est destiné à la réfection des façades historiques revêtues d'un enduit, y compris celles à base de plâtre. Il permet de rectifier les défauts d'aspect et d'apporter une finition mince et lumineuse propre à la chaux aérienne.

PERFORMANCES

Classement au feu : A1

Granulométrie : 0 à 0,4 mm

Épaisseur finale maxi : 7 mm

Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

CONSOMMATION

1,5 kg/m²/mm

AVANTAGES

- + Enduit à la chaux naturelle
- + Laisse respirer le support
- + Projetable en machine

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux aérienne
- Sables siliceux et farine calcaire
- Additifs spécifiques
- Pigments naturels éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'applique manuellement sur la plupart des supports minéraux :
Enduit plâtre et à base de plâtre, enduits à base de chaux, de ciment, bétons, plaque de plâtre...et supports préparés au **INO INTER**.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur supports peints ou hydrofugés, maçonneries non recouvertes d'un enduit assurant l'imperméabilisation, sur des façades exposées. Ne convient pas aux surfaces détrempées, immergées ou horizontales.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support.

Les supports peints seront décapés. Sur les parties trop poussiéreuses et/ou poreuses, appliquer le régulateur de fond. Sur les surfaces lisses prévoir une préparation au **INO GOBETIS** et/ou **INO INTER**. L'emploi d'une armature

métallique galvanisée peut être nécessaire en fonction de la nature et de l'état du support. Dans le cas de supports hétérogènes, fixer un grillage galvanisé de maille carrée (19x19 fils de 1,05 mm), en recouvrement de 15 cm à chaque jonction. En présence d'éléments en bois, interposer un feutre bitumé ou un papier anglais avant la pose du grillage est obligatoire pour des épaisseurs supérieures à 30 mm.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger **INO MICRO-ENDUIT CHAUX** à l'eau claire, à raison de 6 L par sac environ, à l'aide d'un malaxeur électrique lent. Laisser reposer 2- 3 minutes.

Sur fond humidifié, appliquer une 1ère couche de **INO MICRO-ENDUIT CHAUX** sur environ 3 à 4 mm. Après 48 heures et humidification, appliquer une 2ème couche sur une épaisseur de 3 mm.

Laisser tirer entre 1 et 2 heures selon les conditions climatiques, puis réaliser la finition avec une taloche légèrement humide. Il est conseillé de maroufler une trame de verre 4 x 4 mm dans la première couche, en veillant à ne pas laisser de poches d'air.

plusieurs jours une fois gâché, dans un récipient fermé hermétiquement.

Mélanger de nouveau avec un malaxeur électrique à vitesse lente avant utilisation.

Nettoyer les outils à l'eau après application.

INO MICRO-ENDUIT CHAUX peut être conservé



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Contient de l'hydroxyde de calcium.

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant