



INO MORTIER IMPER FIN

ino

MORTIER FIN
D'IMPERMÉABILISATION

DESCRIPTION

INO MORTIER IMPER FIN est destiné à protéger par imperméabilisation les parties enterrées des bâtiments.

CONSOMMATION

Environ 2 kg/m² par mm d'épaisseur

AVANTAGES

- + Bonne adhérence aux supports
- + Application facile

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Agrégats calcaires et siliceux
- Liants hydrauliques
- Additifs spécifiques
- Aspect : poudre

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

SUPPORTS

Supports admissibles

- ✓ S'utilise sur murs intérieurs et extérieurs : sous-sols, caves, garages, chaufferies... **INO MORTIER IMPER FIN** est conçu pour l'imperméabilisation des soubassements.

✗ Supports exclus

- Supports hydrofugés, peints, non absorbants sans préparation préliminaire - En immersion (n'est pas destiné à réaliser des étanchéités) ou en milieu agressif
- Sur RPE
- Sur supports à base de plâtre
- Sur support bois

PRÉPARATION DE SUPPORTS

D'une façon générale, les supports devront être propres, sains, non gras, cohésifs, dépourvus de toutes parties friables, exempt de mousses et lichens. Les parties friables et non adhérentes seront éliminées par piochage et seront réparées avec **INO MORTIER REPARATION FIBRE**.

INO MORTIER IMPER FIN sera appliqué dans un délai de 4 à 7 jours après les reprises du support. Les supports peints doivent être décapés chimiquement avec **INO DECAP FLASH** ou mécaniquement (fraisage ou sablage). Toujours humidifier le support avant application, sans ruissellement.

Dans une auge, incorporer la poudre à la quantité d'eau nécessaire et mélanger de préférence mécaniquement, jusqu'à obtention d'un mélange de consistance crémeuse, homogène et sans grumeau.

INO MORTIER IMPER FIN s'utilise généralement en deux couches croisées frais sur frais. Il s'applique à la brosse ou à la lisseuse selon le cas et l'aspect final souhaité.

Pour obtenir un revêtement possédant une certaine flexibilité, il est conseillé de remplacer environ 1/4 d'eau par **INO LATEX**. Epaisseur d'application : entre 2 et 5 mm

Ce mortier peut rester nu.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Avant l'application de **INO MORTIER IMPER FIN**, les voies d'eau doivent être obstruées.
- Ne convient pas pour la réparation de fissures.
- Délai de recouvrement : 7 jours minimum.
- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Par temps chaud ou venteux réhumidifier le mortier 24 heures après application et renouveler si nécessaire.
- Ne pas adjuvanter.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant