



INO MORTIER PIERRE D-SD

MORTIER DE RÉPARATION
PIERRES SEMI-DURES À DURES



DESCRIPTION

INO MORTIER PIERRE D-SD permet la restauration des façades en pierres de taille délitées, épaufrées. Il est également adapté pour la réalisation de petites surfaces en pierres dures.

PERFORMANCES

Granulométrie : 0 à 0,4 mm

Ouvrabilité à 20°C = 30 min

Sans COV

CONSOMMATION

1,9 kg/m²/mm

AVANTAGES

- + Possède les mêmes caractéristiques que la pierre semi-dure à dure
- + Applicable en forte épaisseur
- + Une fois sec, se travaille comme la pierre.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux naturelle
- Liant hydraulique
- Sables calcaires
- Additifs rhéologiques
- Pigments naturels éventuels

SUPPORTS

✔ Supports admissibles

S'utilise pour la réparation des ouvrages sculptés, corniches, briques, encadrements, pierres en façade, rejointoiements.

✘ Supports exclus

Ne pas appliquer sur des éléments de maçonnerie, béton, pierres froides, pierres tendres, supports fermés. Ne pas utiliser pour réaliser des grandes surfaces, des enduits. Ne convient pas pour les surfaces peintes, immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Les pierres doivent être rugueuses, propres, stables, humidifiées à refus et essuyées. Les parties soufflées et non adhérentes seront éliminées. Retrouver un support sain et cohésif. Réaliser aux ciseaux à pierres des coupes droites et franches d'environ 20 mm de profondeur minimum. En cas de pierre calcaire tendre pulvérulente, sur les parties friables, appliquer le minéralisant MINERALSTONE. Observer un délai de 72 h avant recouvrement. Si les pierres sont très poreuses, appliquer le régulateur de fond INO FOND - 20 l en évitant les coulures et laisser sécher entre 1 h et 1h30. Nota : pour le rejointoiement des façades en moellons, utiliser INO CORPS D'ENDUIT CHAUX.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger INO MORTIER PIERRE D-SD par petites quantités à l'eau claire, jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Laisser reposer 2 minutes. Appliquer à l'aide d'une truelle, lisseuse, en pressant bien contre le support. S'applique jusqu'à 5 cm d'épaisseur en 2 à 3 passes frais sur frais. Pour des réparations plus importantes (5 et 12 cm), prévoir la mise en place de points d'ancrage avec clous et fils laitons. Au-delà, prévoir le remplacement de la pierre. Lorsque le mortier commence à faire sa prise (environ 2 heures), retirer les surépaisseurs avec le tranchant de la truelle. 24 heures après durcissement, réaliser les finitions au chemin de fer, ponceuse, marteau à boucharder. Bien broser l'ensemble.

Jointoiement : dégarnir les joints existants sur une profondeur de 2,5 cm, retirer les parties non adhérentes. Bien broser et laver à grande eau. Appliquer INO FOND sur les joints secs au pinceau en évitant les coulures. Remplir les joints lorsque INO FOND est encore poisseux, à l'aide d'une langue de chat, en 2 couches si nécessaire. Terminer au tranchant de la truelle et au papier abrasif après durcissement. Réfection de joints en plâtre ou hydrofugés : dégarnir sur une profondeur d'au moins 3 cm, éliminer toutes traces de plâtre. Ne pas rebattre le mélange. Nettoyer les outils à l'eau après application.



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
Ne pas appliquer par grand vent, sur support mouillé, immergé, non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 heures. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

25 kg



CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur les sacs, dans son emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Produit Irritant.
Le port de lunettes et de gants de protection est fortement recommandé.
Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant