



INO MORTIER PIERRE FROIDE

MORTIER BI-COMPOSANT
RÉPARATION PIERRES
FROIDES



DESCRIPTION

INO MORTIER PIERRE FROIDE permet la réparation des pierres froides éclatées, épauprées ou présentant des défauts d'aspérité.

PERFORMANCES

Granulométrie : 0/0,30 mm

Ouvrabilité à 20 °C = 30 min

Sans COV

CONSOMMATION

2 kg/m²/mm d'épaisseur

AVANTAGES

- + Possède des caractéristiques proches de la pierre froide
- + Excellente résistance aux chocs
- + Une fois sec, se travaille comme la pierre

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Partie poudre : Chaux naturelle, Liant hydraulique, Farine et sable calcaire, Additif rhéologique, Pigments naturels éventuels
- Partie liquide : Résine en dispersion aqueuse

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Appliquer sur pierres froides : marbre, granit... Pour la réparation de soubassements, d'appuis de fenêtre, de dalles, statues, colonnes.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur des supports peints ou hydrofugés sans préparation, sur du bois, sur des supports à base de plâtre. Ne pas utiliser pour réaliser des grandes surfaces, des enduits. Ne convient pas pour les surfaces détrempées, immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, exempts de mousses, de lichens et toutes salissures pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Les parties friables non adhérentes seront éliminées. Les supports peints seront décapés.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger **INO MORTIER PIERRE F** exclusivement avec sa résine par petite quantité, jusqu'à obtention d'un mélange homogène, à la main ou avec un malaxeur électrique lent.

Ne pas ajouter d'eau. Régler la consistance en fonction de la charge à appliquer.

Appliquer à l'aide d'une truelle, d'une spatule en pressant de façon à assurer un parfait remplissage des cavités et un bon accrochage. Selon l'importance

des désordres, appliquer en 2 à 3 passes. Laisser une surépaisseur de quelques millimètres, qui sera poncée environ 48 heures après application, de façon à obtenir une surface lisse et uniforme.

Pour obtenir un effet glacé, brillant, un ponçage à l'eau est conseillé.

Ne pas rebattre le mélange. Nettoyer les outils à l'eau après application.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
- Ne pas appliquer par fort vent ou brouillard.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 heures.
- Protéger les parties non destinées au traitement. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Kit de 3,5 kg



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Produit Irritant.
Le port de lunettes et de gants de protection est fortement recommandé.
Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant