



INO MORTIER PIERRE TENDRE

MORTIER DE RÉPARATION PIERRES
TENDRES



DESCRIPTION

INO MORTIER PIERRE TENDRE permet la restauration des façades en pierres de taille délitées, épaufrées. Il est également adapté pour la réalisation de joints entre pierres de taille.

DONNÉES TECHNIQUES

Granulométrie : 0 à 0,4 mm

Ouvrabilité à 20°C = 30 min

Sans COV

CONSOMMATION

1,9 kg/m²/mm, soit entre 10 et 15 kg/m².

AVANTAGES

- + Possède les mêmes caractéristiques que la pierre tendre
- + Applicable en forte épaisseur
- + Se travaille comme la pierre une fois sec

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux aérienne
- Liant hydraulique
- Sables calcaires et siliceux
- Additifs rhéologiques
- Pigments naturels éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- S'utilise pour la réparation des ouvrages sculptés, corniches, briques, encadrements, pierres en façade, rejointoiements

✗ Supports exclus

- Ne pas appliquer sur des éléments de maçonnerie, béton, pierres froides, supports fermés
- Ne pas utiliser pour réaliser des grandes surfaces ni un enduit de façade
- Ne convient pas pour les surfaces peintes, immergées

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Pierres rugueuses, propres, stables, humidifiées à refus et essuyées. Éliminer les parties soufflées. Coupes droites à 20 mm de profondeur. Appliquer MINERALISANT si pierre calcaire tendre pulvérulente (délai 72h). Régulateur INO FOND si très poreux.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger à l'eau claire jusqu'à consistance homogène. Appliquer à la truelle ou lisseuse. Jusqu'à 5 cm en 2-3 passes frais sur frais. Entre 5 et 12 cm, prévoir des points d'ancrage. Au-delà, remplacer la pierre. Retirer surépaisseurs après 2 heures. Finitions après 24 heures (chemin de fer, ponceuse). Rejointoiement : dégarnir 2,5 cm, appliquer INO FOND, remplir à la langue de chat.



CONDITIONS D'APPLICATION

Température entre 5°C et 30°C. Ne pas appliquer par grand vent, sur support mouillé, immergé, non poreux, peint, gelé ou si risque de gel sous 24h. Ne pas appliquer sur supports chauds ou plein soleil.



CONDITIONNEMENT

25 kg



CONSERVATION

18 mois à compter de la date de fabrication, non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Le port de vêtement de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant