



# INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ

# ino

## MORTIER DE RÉPARATION FIBRÉ POUR BÉTON

### DESCRIPTION

**INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ** est destiné à de petites réparations ponctuelles sur mortiers et bétons.

### PERFORMANCES

Poudre grise

Granulo **INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ** fin : 0/0,4 mm

Granulo **INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ** gros : 0/1,5 mm

### CONSOMMATION

Environ 2 kg/m<sup>2</sup>/mm

### AVANTAGES

- + Application jusqu'à 5 cm sans coffrage
- + Formule accélérée et fibré

### CARACTÉRISTIQUES

#### COMPOSITION :

- Agrégats siliceux et calcaires
- Liants hydrauliques
- Fibres synthétiques
- Additifs spécifiques

### PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

### SUPPORTS

#### ✔ Supports admissibles

- S'utilise pour de petites réparations ponctuelles sur béton et mortier : nez de marches, poteaux, voiles, planchers, épaufrures, éléments de maçonnerie...

#### ✗ Supports exclus

- Ne pas appliquer sur des supports peints ou hydrofugés sans préparation, sur le bois, les supports tendres, le béton cellulaire ou sur supports à base de plâtre.
- Ne convient pas pour les réparations structurelles.
- Ne convient pas pour les surfaces immergées
- N'est pas destiné à la confection de chape.

# PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras et humidifiés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées par piquetage pour obtenir un support sain avec des arrêtes franches.

Armatures métalliques : dégager les armatures, éliminer la rouille, dépoussiérer, puis appliquer un passivant. le passivant **VEGA MS 02**. Appliquer **INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ** après séchage du passivant.

## MISE EN ŒUVRE

Mélanger **INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ** par petite quantité, à l'eau à raison de 4,5 L à 5,5 L par sac de 25 kg, à consistance souhaitée, à la truelle ou au malaxeur électrique, jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Appliquer **INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ** en serrant fortement à la truelle sur une épaisseur ponctuelle de 3 à 50 mm par passe sans coffrage.

Finir éventuellement, en talochant la surface à la taloché polystyrène lorsque le mortier commence à durcir. Recouvrement : après un délai de 7 jours minimum par une peinture, un enduit minéral, un badigeon, un RPE...



### CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.

Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur support peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



### CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



### CONSERVATION

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



### SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



### GARANTIE

RC Fabricant