



INO REVETEMENT PIERRE

REVÊTEMENT MINCE IMITATION
PIERRE DE TAILLE



DESCRIPTION

INO REVETEMENT PIERRE est habillage unique aspect pierre de taille. Il est destiné aux façades en pierres délitées superficiellement, ouvrage béton ou ancien enduit, que l'on souhaite harmoniser avec le reste de la façade.

DONNÉES TECHNIQUES

Bi-Composant

Résistance en compression CS III

Absorption d'eau W2

Granulométrie : 0 à 0,5 mm

Ouvrabilité à 20°C = 30 min

Sans COV

CONSOMMATION

1,9 kg/m²/mm, soit entre 10 et 15 kg/m².

AVANTAGES

- + Revêtement applicable sur de nombreux supports
- + Finition imitant parfaitement la pierre naturelle
- + Se travaille comme la pierre une fois sec

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux aérienne
- Sables siliceux et farine calcaire
- Additifs spécifiques
- Pigments naturel éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- Appliquer sur pierres, briques, bétons, enduits ciments, enduits bâtards
- En décoration sur support polystyrène, contreplaqué, plaques de plâtre

✗ Supports exclus

- Ne pas appliquer directement sur des maçonneries non recouvertes d'un enduit assurant l'imperméabilisation, des supports peints ou hydrofugés sans préparation, sur du bois, directement sur des supports à base de plâtre (nécessite l'application du régulateur INO INTER)
- Ne convient pas sur les surfaces immergées

PRÉPARATION DE SUPPORTS

En extérieur : les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés et âgés de plus de 28 jours. Les bétons seront conformes à la norme NF DTU 23.1. Les supports peints seront décapés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées avec un mortier de même nature que le support (LEGAROC pour le ciment, INO MORTIER PIERRE T ou D-SD pour la pierre). Sinon appliquer un minéralisant INO MINERALISANT, 72 h avant l'application du mortier de réparation. INO REVETEMENT PIERRE sera appliqué dans un délai minimum de 7 jours après les reprises. Dans le cas de maçonneries hétérogènes, maroufler une trame 4x4

résistante aux alcalins dans la première passe. Sur les parties trop poussiéreuses et/ou poreuses, appliquer le régulateur de fond INO FOND. Sur supports fermés, appliquer INO INTER en couche de préparation.

En intérieur : les plaques de plâtre seront conformes à la norme NF DTU 25-41. Appliquer un régulateur de fond INO FOND, puis réaliser une couche de préparation en INO INTER tramé à cœur en trame 4x4 résistante aux alcalins. Appliquer INO REVETEMENT PIERRE dans un délai de 24 à 72 h.

MISE EN ŒUVRE

INO REVETEMENT PIERRE est un bi-composant. Mélanger exclusivement avec sa résine par petites quantités, jusqu'à obtention d'une pâte homogène, avec un malaxeur électrique lent jusqu'à consistance souhaitée.

Appliquer sur support humidifié à la lisseuse sur une épaisseur de 2 à 5 mm selon la régularité du support. Laisser tirer cette première couche entre 4 et 8 h, puis appliquer une deuxième couche de 3 mm à 5 mm d'épaisseur de manière régulière.

Le lendemain, surfacer l'ensemble au papier abrasif et tracer les joints au fer à joint pour donner l'aspect pierre de taille.

Épaisseur finale entre 5 et 8 mm. Pour une finition parfaite, un liseré blanc peut être réalisé dans le creux des joints grâce au INO MORTIER CALCAIRE.

Outillage : lisseuse inox, fer à joint, et matériel de ponçage. Pour harmoniser les parties ouvragées, appliquer à



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer par grand vent, sur support mouillé, immergé, non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 heures. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Kit de 20 kg de poudre + 5 L de liant



CONSERVATION

18 mois à compter de la date de fabrication, non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Le port de vêtement de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant