



INO SALTRE

SOUS-ENDUIT
D'ASSAINISSEMENT,
ANTI-SALTRE

INO

DESCRIPTION

Sous-enduit d'assainissement spécialement adapté aux anciennes maçonneries salpêtrées, humides.

PERFORMANCES

CE selon NF EN 998-1

Classement : GP

Classement au feu : A1

Granulométrie : 0/4 mm

Résistance à la compression : CSII

Absorption d'eau : W0

pH de la pâte : 12,5

Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

CONSOMMATION

1,5 kg/m² par mm d'épaisseur

AVANTAGES

- + Favorise l'évaporation de l'humidité des remontées capillaires
- + Perméable à la vapeur d'eau
- + Recouvrable

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux naturelle, liant hydraulique
- Granulats sélectionnés
- Adjuvants spécifiques
- Hydrofuge de masse
- Pouzzolane

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Enduits neufs ou anciens à base de liant hydraulique, conformes au DTU 20.1, DTU 26.1.
Anciens revêtements à liant minéral, propres, résistants, absorbants.
Maçonneries de pierres tendres ou dures jointées avec un mortier bâtard ou à la chaux.

✗ Supports exclus

Surfaces horizontales ou inclinées, sols.
Surfaces non stables, friables.
Support bois.
Enduits au plâtre, peintures, revêtements plastiques épais.
Surfaces enduites avec du pisé, torchis.
Bétons banchés.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être propres, dépourssiérés. Dégarnir les joints, piocher l'enduit existant. Les supports doivent être débarrassés de toute substance pouvant affecter l'adhérence de l'enduit. Humidifier les supports avant application.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger un sac avec 6 L +/- 0,5 L d'eau.

Temps de malaxage :

- 5 minutes avec une machine à projeter.

- 5 à 7 minutes avec une bétonnière.

Attention l'emploi du mortier rebattu est proscrit.

Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau.

Le délai minimum entre 2 passes varie entre 3 et 8 h selon les conditions climatiques. L'emploi d'une armature métallique galvanisée est obligatoire pour une épaisseur d'application supérieure à 30 mm.

L'épaisseur doit être de 20 mm au minimum en partie courante, avec un maximum de 50 mm en passes

successives de 20 mm. En cas de recouvrement par un enduit de finition, la surface sera rendue rugueuse, par balayage par exemple.

Le délai avant la passe de finition est de 7 jours minimum.

Revêtements associés : **TOUT TYPE DE MORTIER, D'ENDUIT PERSPIRANT.**

Revêtements interdits : **ENDUIT MONOCOUCHE LOURD, R.P.E, REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ, CARRELAGE.**

INO SALPÊTRE est un enduit sacrificiel. Il pourra présenter des taches d'humidité..



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.

Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.

Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 1 an à compter de la date de fabrication non ouvert et **stocké à l'abri de l'humidité.**



SÉCURITÉ

Produit Irritant.

Le port de lunettes et de gants de protection est fortement recommandé.

Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant