



INO SOUS-ENDUIT BLANC

SOUS-ENDUIT TRADITIONNEL

INO

DESCRIPTION

INO SOUS-ENDUIT BLANC est un corps d'enduit, à base de chaux et de liants hydrauliques, de granulats sélectionnés et d'adjuvants. Il s'applique pour l'imperméabilisation et la rénovation des façades anciennes.

DONNÉES TECHNIQUES

CE selon norme NF EN 998-1

Classe selon NF EN 998-1 : GP

Réaction au feu : A1 (incombustible)

Absorption d'eau : W2

Résistance à la compression : CSII

Rétention d'eau : Re > 94 %

pH de la pâte : 12,5

Granulométrie : 0 à 1,5 mm

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

NF DTU 26.1

NF EN 998-1

RC Fabricant

CONSOMMATION

18 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur

AVANTAGES

- + Application mécanique aisée
- + S'applique ponctuellement en forte épaisseur (50mm)

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux
- Liant hydraulique
- Granulats sélectionnés
- Adjuvants spécifiques

SUPPORTS

✔ Supports admissibles

- Enduits neufs ou anciens à base de liant hydraulique, conformes au DTU 20.1, DTU 26.1
- Anciens revêtements à liant minéral, propres, résistants, absorbants
- Bétons, blocs de béton, tous supports classés Rt2, Rt3
- Pierres naturelles
- Pisé, torchis, adobe, mâchefer

✘ Supports exclus

- Surfaces horizontales ou inclinées, sols
- Supports non stables, friables
- Supports bois
- Enduits au plâtre, peintures, revêtements plastiques épais
- Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toute substance pouvant affecter l'adhérence du produit

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées avec **INO SOUS-ENDUIT BLANC**. Les supports peints seront décapés. Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toute substance pouvant affecter l'adhérence de l'enduit. Humidifier les supports avant application. Sur les surfaces lisses, prévoir une préparation au **INO GOBETIS** et/ou **INO INTER**. Mélanger un sac de **INO SOUS-ENDUIT BLANC** avec 5 L +/- 0,5 L d'eau. Humidifier les supports avant application par temps chaud et/ou venteux.

Temps de malaxage :

5 minutes avec une machine à projeter
5 à 7 minutes avec une bétonnière

ATTENTION L'EMPLOI DU MORTIER REBATTU EST PROSCRIT

Délai de recouvrement :

24 h à 72 h selon les conditions climatiques.

Au-delà :

Enduit hydraulique : 7 jours

RPE, RME, peintures : 3 semaines

Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau.

MISE EN ŒUVRE

1. Mélanger un sac de sous-enduit avec 5 L +/- 0,5 L d'eau

2. Temps de malaxage :

- 5 minutes avec une machine à projeter
- 5 à 7 minutes avec une bétonnière

Attention, l'emploi du mortier rebattu est proscrit.

Matériel :

- Malaxeur électrique à vitesse lente
 - Machine à projeter (pression de l'eau 10 à 12 bars)
 - Pot de projection (pression d'air 5 bars, débit d'air 60 m³/h)
 - Lisseuse inox, platoire inox, couteau à enduire
 - Règle lisse et/ou crantée, truelle, grattoir, taloche éponge
- Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau.



CONDITIONS D'APPLICATION

Températures d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

18 mois à compter de la date de fabrication, non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.
Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant