



INO SOUS-ENDUIT FIBRÉ

INO

MORTIER D'ENDUIT FIBRÉ À LA CHAUX

DESCRIPTION

INO SOUS-ENDUIT FIBRÉ est un corps d'enduit, à base de chaux et liants hydrauliques, granulats sélectionnés et adjuvants, Il est applicable en forte épaisseur (50 mm) pour l'imperméabilisation et la rénovation des façades anciennes.

PERFORMANCES



CE selon norme NF EN 998-1

Classe selon NF EN 998-1 : GP

Granulométrie : 0/1,5mm

Résistance en compression : CSII

Absorption d'eau : W1

Rétention en eau : Re > 94 %.

pH de la pâte : 12,5

Densité de la poudre : 1,4 +/- 0,1

Réaction au feu : A1 (incombustible)

CONSOMMATION

Environ 15 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur de produit gâché

AVANTAGES

- + Application mécanique aisée
- + S'applique ponctuellement en forte épaisseur (50mm)
- + Idéal pour les rénovations

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux
- Ciment blanc
- Granulats sélectionnés
- Adjuvants spécifiques
- Hydrofuges de masse
- Fibres cellulosiques

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Enduits neufs ou anciens à base de liant hydraulique, conformes au DTU 20.1, DTU 26.1

- Anciens revêtements à liant minéral, propres, résistants, absorbants
- Bétons banchés ragrés (conformes au DTU 23.1)
- Briques, blocs de béton, tout support classé Rt2, Rt3
- Pierres naturelles

✗ Supports exclus

- Surfaces horizontales ou inclinées, sols
- Supports non stables, friables
- Supports bois
- Enduits au plâtre, peintures, revêtements plastiques épais

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées avec **INO SOUS-ENDUIT FIBRE**.

Les supports peints seront décapés.

Les supports doivent être propres, sains et débarrassés de toute substance pouvant affecter l'adhérence de l'enduit.

Humidifier les supports avant application.

Sur les surfaces lisses, prévoir une préparation au **INO GOBETIS** et/ou **INO INTER**.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger un sac de **INO SOUS-ENDUIT FIBRÉ** avec 5 L +/- 0,5 L d'eau

Temps de malaxage :

5 minutes avec une machine à projeter

5 à 7 minutes avec une bétonnière

ATTENTION L'EMPLOI DU MORTIER REBATTU EST PROSCRIT.

Appliquer en une ou deux passes selon le support.

Délai de recouvrement :

De 24 h à 72 h selon les conditions climatiques

Au delà de 72 h :

Enduit hydraulique : 7 jours

RPE, RME, peintures : 3 semaines

Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg



CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité.



SÉCURITÉ

Produit irritant. Le port de lunettes et de gants de protection est fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant