



INO THERM FINITION

ENDUIT DE FINITION POUR SYSTÈME ITE

INO

DESCRIPTION

INO THERM FINITION est un enduit hydraulique à base de chaux, ciment, granulats sélectionnés, charges légères, il est destiné à la réalisation des finitions traditionnelles sur ITE.

PERFORMANCES

CE selon NF EN 998-1 CR

Granulométrie : $\leq 1,6$ mm

Rétention en eau : 84%

Résistance à la compression : CSII

Absorption d'eau : W1

Classement au feu : A1

Sans COV, classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

CONSOMMATION

Sur sous-couche en INO Therm :

- Gratté : 13 à 15 kg/m²

- Rustique ou Rustique écrasé : 13 à 14 kg/m²

Sur blocs coffrant :

- Gratté : 18 à 20 kg/m²

- Rustique ou Rustique écrasé : 15 à 16 kg/m²

AVANTAGES

+ Finition hydraulique pour ITE

+ Application mécanique

+ Large choix de couleurs

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Liants hydrauliques
- Charges légères
- Granulats sélectionnés
- Additifs rhéologiques

SUPPORTS

Supports admissibles

- ✓ Couche de base crantée en **INO Therm** des systèmes ITE. Parois planes et verticales des bâtiments neufs ou anciens, conforme au DTU 26.1. Blocs coffrants conformément aux dispositions du cahier des charges du fabricant : directement sur blocs de PSE rainurés queue d'aronde, blocs de béton cellulaire. Sur blocs de PSE lisse revêtus d'une couche de **INO Therm** crantée.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur supports peints ou hydrofugés, sur supports à base de plâtre, sur enduits exclusivement à la chaux aérienne, peinture, RPE, béton cellulaire. Ne convient pas pour les surfaces détrempées, immergées et horizontales.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés. Les parties friables non adhérentes seront éliminées et réparées au mortier **INO THERM**.

La mise en œuvre sur support ITE devra être conforme aux spécifications du cahier CSTB n°3035.

Désolidariser les points durs à l'aide d'une bande de désolidarisation.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger mécaniquement en ajoutant 6 L d'eau par sac de 25 kg.

Le temps de mélange est d'environ 5 à 6 min.

Attention l'emploi d'un mortier rebattu est interdit.

INO THERM FINITION s'applique sur une sous-couche en **INO THERM** armée et laissée d'aspect cranté dans les systèmes ITE sur PSE, bloc isolant lisse ou rainuré.

Son épaisseur doit être de 8 à 10 mm avant grattage ou de 5 mm avant la réalisation de grains de finition dans le cadre des aspects Rustique ou Rustique écrasé.

Enduit en 2 passes sur les blocs isolants rainurés queues d'aronde.

Application de la 1^{ère} passe de 8 mm minimum serrée afin de remplir les rainures du support y incorporer une armature en treillis textile de maille 10x10.

Application de la 2nde passe de 15 mm avant grattage ou de 10 mm avant la réalisation de grains de finition dans le cadre des aspects Rustique ou Rustique écrasé.

Les finitions talochées sont interdites sur les systèmes ITE.



CONDITIONS D'APPLICATION

Températures d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de grand vent, par temps de pluie, sur support gelé, en cours de dégel, ou si risque de gel dans les 24 heures.



CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 kg



CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur les sacs, à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Produit irritant. Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur le haut du sac. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant